

MASK 51

Ürün Tanımı : Birçok kimyasala ve atmosferik etkenlere dayanıklıdır.korozyon direnci yüksektir.

Uygulama Yüzeyi : .Metal,Aluminyum ,Cam, Çelik ,Plastic,Düz Yüzeyler

Uygulama Şekli : 2 components

Teknik Özellikleri

Yoğunluk : 1.5 kg/L
Parlama Noktası : >21°C
Vol.% Katı : 55%.

Economy : Ca. 8 m²/L/60 µm.

Görünüm : Matt.

Ekipman Temizlik : Nitro Selülozik tiner ile temizlik yapılmalıdır.

Renk: : Gri (004), Beyaz (001) ve Bej (002).

Uygulama Süresi : Katlar arasında 5-10 dakika beklenmelidir.

Son Kullanım : 2 yıl ambalaj ömrü vardır.

Spray Kat Sayısı :1-3

Film Kalınlığı :60 – 180 µm

Kuruma : 20°C: 3 – 4 saat her kat.
: 60°C: 20 – 30 dak.. her kat.

Nemli zeminlerde 20°C de 20 dakika sonra uygulama yapılabilir.

| | <u>Meme Çapı(mm)</u> | <u>Uygulama Basıncı (bar)</u> |
|-----------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Yerçekimi | 1.4 – 1.8 | 3.5 – 4.5 |
| Emiş | 1.6 – 1.8 | 3.5 – 4.5 |
| HVLP/LVLP | 1.4 – 1.8 | |

